

プラチナ デッキ

樹種特性

耐久性★★★★★ 供給性★★★★★
収縮性★★★★★ 希少性★★★★★
加工性★★★★★ 價格 ★★★



Platinum Deck

- ・2層コーティングによる高い耐久性
最高級人工木ウッドデッキ材。
- ・リアルな天然木風の木目デザイン。
- ・専用の固定部品で簡単施工。

【4つのおすすめポイント】

1・高耐久2層コーティング

2層により寒暖による膨張収縮も押さえられ、色落ちが少なく、木目も長持ちします。
雨への耐性も向上し綺麗な状態で長く使用できます。

2・リアルな木目

天然木の風合いを再現した年輪風木目と柾目風木目のリバーシブルデザイン。

3・丸穴中空加工

一般的な四角穴の中空構造より強度が高い丸穴を採用、よりたわみの少ない床板となっています。


4・高い施工性

専用の固定部品を使い簡単に施工が可能。

施工の手間を短縮出来ます。天然木同様、切断、脳天ビス止めも可能です。

■ サイズ (mm)	
床板・面材 色:ライトブラウン ウォールナット ローズ アンティーク	25×140×2000
幕板・面材 色:ライトブラウン ウォールナット ローズ アンティーク	10×120×2000
コーナーカバー 色:ライトブラウン ウォールナット ローズ アンティーク	54×54×2000
アルミ大引・根太	45×60×2000

※上記は基本的な部材です。



■ 仕様

人工木プラチナデッキ デッキ成分割合

木粉:60% HDPEプラスティック(高気密ポリエチレン):30% 機能添加剤(UV添加物、顔料など):10%

■ 備考(試験データ)

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ●比重:1.30 | ●処理前引っ張り強さ:12.1N/mm |
| ●吸水率:0.3% | ●処理後引っ張り強さ:11.7N/mm |
| ●長さ変化率:0.00005以下(1度毎) | ●引っ張り強さ変化率:3% |
| ●曲げ強度:23Mpa | ●伸び変化率:15% |
| ●シャルビー衝撃強度:5.6kj/m ² | |
| ●荷重たわみ:125°C | |
| ●揮発性物質放散量:検出されず | |

※上記の値は試験データです。

※天然木と同じように、施工後ある程度の退色はするものの、その後はほとんど変化しません。

